

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

测试墨水 用于检测表面应力

测试墨水“arcospray 38”是一种表面应力为 38 mN/m 的测试液体。它是为了快速确定表面是否无脂而开发的，应力大于该值即说明表面无脂。

“arcospray 38”在涂抹后可以通过热辐射——红外线——进行清洁，没有残留物。经过测试的零件可以继续使用。不管是大的表面，还是例如链环的极小表面，都可以使用“arcospray 38”简单快速地进行评估。



项目编号 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

38 mN/m • 38 dyn/cm

精度 +/- 1.0 mN/m

可购买喷涂瓶

3,4 fl oz / 100 ml



表面应力是通过将测试墨水涂抹到待评估表面上来确定的


使用：

- 使喷涂瓶与测试表面之间保持约 15 cm 的距离
- 喷涂 2 至 4 次

结果：

如果测试墨水收缩，表示测试表面的表面应力低于 38 mN/m。

如果喷涂墨水保持不变，表示表面应力值达到或略高于 38 mN/m。



达到表面应力值

未达到表面应力值

- 极小和大表面测试的理想之选
- 取用简单
- 无毒
- 对健康无害
- 对环境无害
- 表面测试无残留
- arcospray 墨水喷涂简单
- 结果 2 秒内可出
- 非接触式表面测试

