

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

PRO KONTROLU POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ

Testovací inkoust arcospray 38 je testovací kapalina s povrchovým napětím 38 mN/m. Vynuli jsme ho pro účely rychlého určení, zda je povrch bez mastnoty, protože lze předpokládat, že od této hodnoty je dána absence mastnoty. Testovací inkoust arcospray 38 lze po nanesení beze zbytku odstranit infračerveným tepelným zářením. Zkontrolované díly je možné dál používat. Testovací inkoust arcospray 38 umožňuje snadno a rychle posuzovat nejenom velké, ale i velmi malé plochy, například řetězové články.



Obj. č.: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Hodnota povrchového napětí dosažena

38 mN/m • 38 dyn/cm

Přesnost +/-1,0 mN/m

K dispozici v láhvi s rozprašovačem


3,4 fl oz / 100 ml



Určení povrchového napětí se provádí nastříkáním testovacího inkoustu na hodnocené povrchy

Použití:

- Držte láhev s rozprašovačem ve vzdálenosti asi 15 cm od testované plochy
- Plochu 2-4x postříkejte



Výsledek:

Pokud se testovací inkoust smrští, je povrchové napětí testované plochy nižší než 38 mN/m.

Pokud se nanesený inkoust nezmění, byla dosažena hodnota povrchového napětí ve výši 38 mN/m nebo je o trochu vyšší.

Hodnota povrchového napětí nedosažena

- Optimální pro velmi malé i velké plochy
- Snadná manipulace
- Netoxický
- Zdravotně nezávadný
- Není škodlivý pro životní prostředí
- Testování povrchů beze zbytků
- Snadné rozprašování inkoustu arcospray
- Výsledek je viditelný do 2 sekund
- Bezkontaktní testování povrchů

