

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

Για τον έλεγχο της επιφανειακής τάσης



Αριθ. προϊόντος: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Επίτευξη της τιμής της επιφανειακής τάσης

38 mN/m • 38 dyn/cm

Ακρίβεια +/-1,0 mN/m

Διατίθεται σε φιάλη ψεκασμού

3,4 fl oz / 100 ml



Το μελάνι δοκιμής arcospray 38 είναι ένα υγρό δοκιμής με επιφανειακή τάση 38 mN/m. Σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης διαπίστωσης αν η επιφάνεια είναι καθαρή από γράσο, επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι από αυτήν την τιμή και άνω υφίσταται απουσία γράσου. Το προϊόν arcospray 38 μπορεί να καθαριστεί μετά την επίστρωση με θερμική ακτινοβολία - υπέρυθη ακτινοβολία - χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Τα ελεγμένα εξαρτήματα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. Όχι μόνο μεγάλες, αλλά και πολύ μικρές επιφάνειες, όπως κρίκοι αλυσίδας, μπορούν να αξιολογηθούν με απλό και γρήγορο τρόπο με το προϊόν arcospray 38.



Ο προσδιορισμός της επιφανειακής τάσης πραγματοποιείται με ψεκασμό του μελανιού δοκιμής στις αξιολογούμενες επιφάνειες


Εφαρμογή:

- Κρατήστε τη φιάλη ψεκασμού σε απόσταση περίπου 15 cm από την επιφάνεια δοκιμής
- Ψεκάστε 2 έως 4 φορές

Αποτέλεσμα:

Εάν το μελάνι δοκιμής συρρικνωθεί, τότε η επιφανειακή τάση της επιφάνειας δοκιμής είναι μικρότερη από 38 mN/m.

Εάν η επίστρωση του μελανιού διατηρηθεί αμετάβλητη, τότε έχει επιτευχθεί η τιμή της επιφανειακής τάσης 38 mN/m ή λίγο μεγαλύτερη.



Μη επίτευξη της τιμής της επιφανειακής τάσης

- Ιδανικό για πολύ μικρές και μεγάλες επιφάνειες
- Απλός χειρισμός
- Μη τοξικό
- Μη επιβλαβές για την υγεία
- Μη επιβλαβές για το περιβάλλον
- Δοκιμή επιφανειών χωρίς κατάλοιπα
- Απλός ψεκασμός του μελανιού arcospray
- Αποτέλεσμα ορατό εντός 2 δευτερολέπτων
- Δοκιμή επιφανειών χωρίς επαφή

