

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

PENTRU VERIFICAREA TENSIUNII SUPERFICIALE

Cerneala de testare arcospray 38 este un lichid de testare cu tensiune superficială 38 mN/m. Ea a fost dezvoltată pentru a putea constata rapid dacă suprafața este fără substanțe grase, deoarece se poate considera că de la această valoare nu există substanțe grase. arcospray 38 poate fi curățat după aplicare, prin radiație termică - Infraroșii - fără să rămână reziduuri. Piese testate pot fi utilizate în continuare. Nu numai suprafețele mari, dar și suprafețele foarte mici, cum sunt zalele de lanț, pot fi apreciate simplu și rapid cu ajutorul arcospray 38.



Nr. Art.: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J


Valoarea tensiunii superficiale atinsă

38 mN/m • 38 dyn/cm

Imprecizie +/- 1,0 mN/m

Disponibilă în doză de pulverizare

3,4 fl oz / 100 ml



Determinarea tensiunii superficiale se realizează prin pulverizarea cernelii de testare pe suprafețele care trebuie evaluate

Aplicare:

- Țineți doza de pulverizare deasupra suprafeței de testat la distanță de cca. 15 cm
- Pulverizați de 2 până la 4 x

Rezultat:

Dacă cerneala de testare se strânge, tensiunea superficială a suprafeței testate este mai mică de 38 mN/m.

Dacă stratul de cerneală aplicat rămâne nemodificat, valoarea tensiunii superficiale de 38 mN/m este atinsă sau puțin mai înaltă.

Valoarea tensiunii superficiale nu a fost atinsă

- Optimă pentru suprafețe foarte mici și mari
- Manipulare simplă
- Nu este toxică
- Nu este dăunătoare sănătății
- Nu este dăunătoare mediului
- Testarea fără reziduuri a suprafețelor
- Pulverizare simplă a cernelii arcospray
- Rezultatul vizibil în 2 secunde
- Testarea suprafețelor fără atingere

