

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

NA SKÚŠANIE POVRCHOVÉHO NAPÄTIA

Testovací atrament arcospray 38 je testovacia kvapalina s povrchovým napätím 38 mN/m. Bola vyvinutá na rýchle zisťovanie, či je povrch bez mastnoty, pretože môžeme usúdiť, že od tejto hodnoty je povrch bez mastnoty. Atrament arcospray 38 sa po nanesení dá pomocou tepelného – infračerveného – žiarenia bezo zvyšku odstrániť. Testované diely sa môžu ďalej používať. Pomocou arcospray 38 je možné jednoducho a rýchlo posudzovať nie len veľké plochy, ale aj veľmi malé plochy, ako sú reťazové články.



Položka č. 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Hodnota povrchového napätia dosiahnutá

38 mN/m • 38 dyn/cm

Presnosť +/- 1,0 mN/m

Dodáva sa v striekacej fľaši

3,4 fl oz / 100 ml



Stanovenie povrchového napätia sa vykonáva nastriekaním testovacieho atramentu na povrchy, ktoré sa majú vyhodnotiť


Použitie:

- Pridržiť striekaciu fľašu nad testovaným povrchom vo vzdialenosti cca. 15 cm
- 2 až 4 x postriekajte

Výsledok:

Ak sa testovací atrament sťahuje k sebe, tak je povrchové napätie testovanej plochy nižšie ako 38 mN/m.

Ak zostane nastriekaná vrstva atramentu stáť bez zmeny, dosahuje hodnota povrchového napätia 38 mN/m alebo trochu viac.



Hodnota povrchového napätia nedosiahnutá

- Optimálne pre veľmi malé i veľké plochy
- Jednoduchá manipulácia
- Nejedovatý
- Nie je škodlivý pre zdravie
- Nie je škodlivý pre životné prostredie
- Bezzvyškové testy povrchov
- Jednoduché nastriekanie atramentu arcospray
- Výsledok viditeľný v priebehu 2 sekúnd
- Bezdotykové testovanie povrchov

