

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

สำหรับการทดสอบแรงตึงผิว

หมึกทดสอบ arcospray 38 เป็นสารเหลวสำหรับทดสอบที่มีแรงตึงผิว 38 mN/m ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถพิจารณาว่าพื้นผิวปราศจากคราบมันหรือไม่ เนื่องจากเราสามารถพิจารณาว่าค่าที่สูงกว่านี้หมายถึงว่าปราศจากคราบมัน หลังจากใช้งาน arcospray 38 สามารถทำความสะอาดด้วยรังสีความร้อนได้ - รังสีอินฟราเรด - ทำความสะอาดโดยปราศจากสิ่งตกค้าง สามารถใช้งานส่วนที่ได้รับการทดสอบต่อไปได้ ไม่เพียงแต่พื้นผิวขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับพื้นผิวขนาดเล็กมากด้วย เช่น หัวเข็ม สามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายได้ด้วย arcospray 38



รหัสสินค้า: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

38 mN/m • 38 dyn/cm

ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m

มีจำหน่ายในรูปแบบกระป๋องสเปรย์


3,4 fl oz / 100 ml



การพิจารณาแรงตึงผิว
ทำได้โดยการพ่นหมึกทดสอบ
บนพื้นผิวที่จะทดสอบ

การใช้งาน:

- ถือขาวดสเปรย์หันทันเข้าหาพื้นที่ที่จะทดสอบ
ที่ระยะห่างประมาณ 15 ซม.
- ฉีดพ่น 2-4 ครั้ง



ผลลัพธ์:

หากหมึกทดสอบติด แสดงว่า
แรงตึงผิวของพื้นผิวที่ทดสอบ
นั้นต่ำกว่า 38 mN/m

หากรอยพ่นหมึกยังคงไม่เปลี่ยน
สภาพ แสดงว่าค่าของแรงตึงผิวสูงถึง
38 mN/m หรือสูงกว่าเล็กน้อย

ค่าแรงตึงผิวสูงถึง

ค่าแรงตึงผิวไม่ถึง

- เหมาะสำหรับพื้นผิวขนาดเล็กมากและพื้นผิวขนาดใหญ่
- ใช้งานง่าย
- ไม่มีสารพิษ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- ทดสอบพื้นผิวด้วยวิธีสารตกค้าง
- เพียงแค่ฉีดพ่นหมึก **arcospray** อย่างง่ายๆ
- เห็นผลใน 2 วินาที
- ทดสอบพื้นผิวโดยไม่สัมผัส

