

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

YÜZEY GERİLİMİNİ TEST ETMEK İÇİN



Ürün No.: 40.80238.0

UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Yüzey gerilimi değerine ulaşıldı

38 mN/m • 38 dyn/cm

Hassasiyet +/- 1,0 mN/m

Sprey şişesinde temin edilebilir

3,4 fl oz / 100 ml



arcospray 38 test mürekkebi, 38 mN/m yüzey gerilimine sahip bir test sıvısıdır. Bu değerden itibaren yüzeyin yağsız olduğu kabul edilebildiğinden, yüzeyin yağdan arındırılmış olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebilmek için geliştirilmiştir. arcospray 38, uygulandıktan sonra termal ısıtım -kızılötesi- aracılığıyla kalıntı bırakmadan temizlenebilir. Test edilen parçalar kullanılmaya devam edilebilir. Sadece büyük yüzeyler değil, zincir baklaları gibi çok küçük yüzeyler de arcospray 38 kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde değerlendirilebilir.



Yüzey geriliminin belirlenmesi, test mürekkebinin değerlendirilecek yüzeyler üzerine püskürtülmesi yoluyla gerçekleştirilir


Uygulama:

- Sprey şişesini test yüzeyine yaklaşık 15 cm mesafede tutun
- 2 ila 4 kez püskürtün

Sonuç:

Test mürekkebi büzülürse, test yüzeyinin yüzey gerilimi 38 mN/m'den daha düşük demektir.

Püskürtme mürekkep uygulaması değişmeden kalırsa, yüzey geriliminin 38 mN/m değerine ulaşılmış veya biraz daha yüksek demektir.



Yüzey gerilimi değerine ulaşılmadı

Cok küçük ve büyük yüzeyler için idealdir

- Kullanımı kolaydır
- Toksik değildir
- Sağlığa zararlı değildir
- Çevreye zararlı değildir
- Yüzeylerin kalıntı bırakmadan test edilmesi için
- arcospray mürekkebin kolay püskürtülmesi için
- Sonuç 2 saniye içinde görülebilir
- Temassız yüzey testi için

