

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

Để kiểm tra sức căng bề mặt

Mực kiểm tra arcospray 38 là chất lỏng kiểm tra có sức căng bề mặt là 38 mN/m. Mực này được phát triển để có thể nhanh chóng xác định tình trạng sạch dầu mỡ trên bề mặt, vì theo giả định, hàm lượng dầu mỡ có thể vượt quá giá trị này. Sau khi sử dụng, có thể làm sạch arcospray 38 bằng cách sử dụng bức xạ nhiệt - hồng ngoại - mà không để lại chất tồn dư. Các bộ phận đã được kiểm tra có thể được sử dụng tiếp. Không chỉ các bề mặt rộng, mà cả các bề mặt rất nhỏ, chẳng hạn như các mắc xích, có thể được đánh giá sức căng dễ dàng và nhanh chóng bằng arcospray 38.



Số mặt hàng: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Đạt giá trị sức căng bề mặt

38 mN/m • 38 dyn/cm

Độ chính xác: +/- 1mN/m

Sẵn sàng trong chai xịt

3,4 fl oz / 100 ml



**Xác định sức căng bề mặt
bằng cách xịt mực kiểm tra
trên các bề mặt cần đánh giá**


Cách sử dụng:

- Giữ bình xịt vào vùng kiểm tra ở khoảng cách xấp xỉ 15 cm
- Xịt 2 đến 4 lần

Kết quả:

Nếu mực kiểm tra co lại, sức căng của bề mặt được kiểm tra thấp hơn 38 mN/m.

Nếu mực kiểm tra đã xịt không thay đổi, giá trị của sức căng bề mặt bằng 38 mN/m hoặc cao hơn một chút.



Không đạt giá trị sức căng bề mặt

- Tối ưu cho các vùng rất nhỏ và lớn
- Dễ thao tác
- Không độc hại
- Không gây hại cho sức khỏe
- Không gây hại cho môi trường
- Kiểm tra bề mặt không để lại chất tồn dư
- Đơn giản chỉ cần xịt mực arcospray lên
- Kết quả hiển thị trong vòng 2 giây
- Kiểm tra các bề mặt mà không cần chạm

